МЕХАНОХІМІЧНИЙ ТА СОНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗИ НОВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ

В.О. Зажигалов, О.В. Сачук, О.А. Діюк, І.В. Бачерикова

<https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.444.079>

Сучасні традиційні технології приготування нанокompозитів — каталізаторів та матеріалів різного призначення ґрунтуються на проведенні реакцій між компонентами (найчастіше використовують солі металів) у розчинах (методи просочення (impregnation), співосадження (deposition-precipitation), золь-гель, іонного обміну тощо), газофазних процесах (методи прищеплення (grafting), хімічного нанесення з парової фази (CVD), спалення (combustion) та ін.), а також під час твердофазного високотемпературного синтезу. В таких синтезах використовують неорганічні та органічні розчинники і додаткові реагенти — відновники, стабілізатори тощо, а отже, постає необхідність виділення з розчинів кінцевого продукту синтезу і подальшої його термічної обробки для видалення інших компонентів і аніонів. Зазначені методи отримання твердих нанокompозитів вносять свою частку в забруднення навколишнього середовища, оскільки супроводжуються значною кількістю рідких та газоподібних викидів. Це потребує встановлення додаткового обладнання для нейтралізації відходів, утилізації розчинників, і, відповідно, погіршує економічні показники процесів. Крім того, характеристики більшості синтезованих відомими методами каталізаторів та матеріалів для використання в електроніці залишають бажати кращого. Ці фактори зумовлюють необхідність проведення подальших досліджень та пошуку нових рішень у технологіях одержання наноматеріалів різного призначення.

Модифікування та вдосконалення традиційних методів синтезу не завжди дозволяє досягти поліпшення характеристик отримуваних нанокompозитів, а тому великі надії покладаються на альтернативні (нетрадиційні) методи приготування каталізаторів та матеріалів різного призначення. Так, було показано, що використання альтернативних методів синтезу складних оксидних сполук дає змогу одержати нанорозмірні композити з більшими величинами питомої поверхні та меншим розміром частинок, ніж цього можна досягти традиційними методами синтезу [1, 2]. До того ж в

альтернативних методах як вихідні речовини здебільшого використовують оксиди або оксиди і солі металів, а процес одержання цільових матеріалів проводять або зовсім за відсутності розчинника, або застосовують його в незначній кількості [3—5].

Отже, розвиток альтернативних методів синтезу нанокompозитів повністю відповідає вимогам «зеленої хімії». Водночас синтез наноматеріалів з меншими і задалегідь заданими розмірами частинок, з новими їх формами дозволяє підвищити ефективність використання отримуваних нанокompозитів у різних галузях промисловості, наприклад як каталізаторів, детекторів, сенсорів, електротехнічних матеріалів тощо.

Метою проведених нами досліджень було встановлення можливості синтезу нетрадиційними методами (механохімія, сонохімія) таких нанодисперсних матеріалів, як складні оксиди, використовуючи при цьому як вихідні речовини оксиди (чи оксиди і солі) металів. Ці методи мають перевагу над традиційними, оскільки позбавлені головних недоліків останніх — досить значної кількості шкідливих викидів, великих об'ємів стічних вод, тривалого час синтезу, необхідності додаткової термообробки та ін. Увагу було зосереджено на синтезі складних оксидних композитів, які використовують як ефективні каталізатори різних процесів, фотокаталізатори, сорбенти та матеріали для електротехнічної промисловості. У зв'язку з обмеженим обсягом публікації в ній наведено лише окремі результати і деякі дані щодо складу одержаних композицій.

Методика синтезу зразків

Механохімічну обробку (МХО) зразків проводили в планетарному кульовому млині Fritsch Pullverisette-6 з частотою обертання 550 об/хв та з використанням ємності (200 мл) і куль (діаметр 5 мм) з ZrO_2 . Співвідношення маси куль до маси зразка становило 10:1. Маса зразка, який завантажували для обробки, становила 10 г. Обробку здійснювали в середовищі повітря.

Ультразвукову обробку (УЗО) зразків (маса 10 г) проводили у водному середовищі в диспергаторі УЗДН-2Т, який працює в режимі ефекту акустичної кавітації при частоті 40 кГц і навантаженні 3 Вт/см². Температуру реакційного середовища (80 °C) підтримували циркуляцією води навколо реактора. Після УЗО одержані зразки висушували за температури 110 °C на повітрі.

Результати та обговорення

Система Bi-Mo-O. Відомо, що молібдат бісмуту $\text{Bi}_2\text{Mo}_3\text{O}_{12}$ є ефективним каталізатором окиснення метанолу до формальдегіду та інших реакцій. Крім того, він проявляє фотокаталічну активність, зокрема під дією видимого світла [6]. З іншого боку, цю сполуку використовують як сенсор на присутність

Рис. 1. Рентгенограми вихідної суміші (а) та суміші після МХО протягом 4 год (б) та 6 год (в)

аміаку у вологому середовищі та детектор у деяких приладах в енергодисперсному рентгенівському аналізі (ЕДРА). Синтез молібдату бісмуту здійснюють традиційним методом з використанням азотнокислого бісмуту та молібденової кислоти у водному середовищі з наступним прожарюванням одержаного матеріалу при 600—800 °С. Остання операція веде до збільшення розміру частинок молібдату бісмуту та зменшення його питомої поверхні (до 4—6 м²/г), що, відповідно, погіршує його функціональні характеристики. В деяких випадках для одержання цієї сполуки у вигляді наночастинок до реакційної суміші додають різні сурфактанти або активатори. Отримані в результаті синтезу частинки мають розміри від 50 до 100 нм та неокреслену форму.

Подальша обробка синтезованого композиту з метою одержання чистого молібдату бісмуту, як уже зазначалося вище, веде до збільшення розміру частинок (500—700 нм) та зменшення питомої поверхні до наведених вище значень.

У роботі було використано механохімічний метод одержання молібдату бісмуту, а як вихідні речовини брали оксид молібдену та нітрат бісмуту.

Попередні дослідження [7, 8] показали, що механохімічна обробка оксиду молібдену досить швидко приводить до його подрібнення та одержання наночастинок, які характеризуються високим значенням питомої поверхні й наявністю дефектів. Ці фактори могли значно прискорювати

Рис. 2. Мікрофотографії вихідної суміші (а) та зразків після МХО протягом 4 год (б) та 8 год (в)

Т а б л и ц я 1

Деякі властивості одержаних зразків

Параметр	Вихідний зразок	Після МХО впродовж		
		4 год	6 год	8 год
$S_{\text{пит}}, \text{м}^2/\text{г}$	3	6	7	9
$L, \text{нм}^*$	65	46	32	26

* Для MoO_3 .

реакцію утворення молібдату бісмуту. З іншого боку, механохімічний розклад солі бісмуту мав би сформувати нанодисперсний оксид з новою поверхнею і також прискорити цей процес.

За даними РФА, механохімічна обробка суміші оксиду молібдену і нітрату бісмуту веде до розкладання нітрату й утворення фази молібдату бісмуту (рис. 1). Збільшення часу МХО приводить до зменшення інтенсивності рефлексів нітрату бісмуту, при цьому спостерігається збільшення інтенсивності рефлексів молібдату бісмуту при одночасному зменшенні інтенсивності рефлексів оксиду молібдену. Ці дані свідчать про те, що в процесі механохімічної обробки відбувається утворення молібдату бісмуту, але за 6 год обробки процес ще не завершується, оскільки в суміші наявні рефлекси всіх трьох сполук. Наявність гало свідчить про те, що частина реагентів (а можливо, і продукт реакції) в результаті обробки перебувають у рентгеноаморфному стані, тобто відсутня дальня впорядкованість структури. Збільшення часу обробки до 8 год веде до подальшого зменшення інтенсивності вихідних компонентів та збільшення інтенсивності рефлексів продукту, але процес не завершується і потребує більшого часу проведення МХО.

Результати дослідження деяких властивостей одержаних зразків наведено в табл. 1.

Результати дослідження морфології зразків методом СЕМ наведено на рис. 2.

Рис. 3. Термограми вихідної суміші $\text{MoO}_3/\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (а) та після її МХО протягом 4 год (б); Δm , мг: а — І — 56, ІІ — 9; б — І — 58; ІІ — 19

Т а б л и ц я 2

Фотокаталітичні властивості зразків у реакції розкладу барвника сафраніну Т у водному розчині ($K_d \cdot 10^6$, с^{-1})

Опромінення	Вихідний зразок	Після МХО впродовж	
		4 год	8 год
УФ	5,9	10,7	13,2
Видиме світло	3,8	14,6	21,7

Як видно з табл. 1, МХО суміші веде до зменшення розміру частинок та збільшення питомої поверхні суміші реагентів. Встановлено, що у вихідній суміші наявні два типи кристалів. Згідно з даними ЕДР-аналізу, великі частинки є оксидом молібдену, а мілкі — нітратом бісмуту. МХО цієї суміші веде до утворення структур зовсім іншої морфології — поруватих частинок, які поєднуються в подальшому в агрегати у вигляді «черв'яків», формуючи структуру, подібну до структури «мозку». Поява нової структури може бути пов'язана з утворення фази молібдату бісмуту.

Результати ДТА вихідної суміші та композиту, одержаного в результаті МХО, наведено на рис. 3. Вони підтверджують висновки, зроблені на основі даних РФА та СЕМ. У процесі обробки відбувається формування нової фази, про що свідчить поява ендотермічного ефекту за температури 345 °С, пов'язаного з кристалізацією молібдату бісмуту, який після обробки частково може перебувати в рентгеноаморфному стані. Однак присутність на термограмі ендотермічного ефекту при 147 °С, що пов'язано з видаленням оксиду азоту, також підтверджує наявність вихідної солі бісмуту. Отже, отримані результати свідчать про утворення нової фази при МХО, але водночас вказують на незавершеність процесу її формування.

Результати дослідження фотокаталітичних властивостей синтезованих зразків представлено в табл. 2.

Рис. 4. Дані СЕМ для суміші $\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{TiO}_2$ після УЗО протягом 1 год (а) та 2 год (б)

Рис. 5. Дані СЕМ для суміші $\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{TiO}_2$ після МХО протягом 4 год; збільшення: $\times 10\,000$ (а) і $\times 50\,000$ (б)

Як можна бачити з табл. 2, зразки після механохімічної обробки виявляють більшу активність у фотокаталітичному розкладі барвників у воді, ніж вихідний зразок. Отже, формування молібдату бісмуту, яке відбувається при МХО, позитивно впливає на фотокаталітичні властивості одержаного композиту. Крім того, важливим є той факт, що зразки після МХО стають більш активними при опроміненні видимим світлом, ніж при УФ-опроміненні. Ці результати свідчать про перспективність розвитку методу одержання молібдату бісмуту шляхом механохімічної обробки.

Система Са-Ті-О. Підвищений інтерес до композитів цієї системи пов'язаний з їх використанням у будівельній промисловості (фотобетони), як адсорбентів важких металів, фотокаталізаторів реакцій розкладу органічних сполук, зокрема лікарських препаратів тощо [9—13]. Традиційними методами синтезу композитів у цій системі є золь-гель техноло-

Рис. 6. Рентгенограми зразків після МХО протягом 4 год (а) та 8 год (б)

Рис. 7. РФА вихідного зразка $\text{TiO}_2/\text{SnO}_2$ у співвідношенні 1:1 (а); після 2 год УЗО (б) та після 4 год МХО (в)

гія, просочення, сольво/гідротермальний метод, у якому використовують солі цих металів, кислоти, сурфактанти, органічні розчинники та інші речовини [10, 12—14].

Як свідчать дані СЕМ, у вихідному зразку суміші $\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{TiO}_2$ наявні частинки двох розмірів, одні з яких є досить великими кристалами, а другі — дрібнокристалічні утворення. Результати аналізу цих кристалів вказують, що дрібні кристали відповідають оксиду титану, тоді як великі кристали можна ідентифікувати як гідроксид кальцію.

Рис. 8. Мікрофотографії ТЕМ зразків $\text{TiO}_2/\text{SnO}_2$ у співвідношенні 1:1: вихідний зразок (а); після 2 год УЗО (б); після 4 год МХО (в)

Т а б л и ц я 3

Каталітичні властивості зразків $\text{TiO}_2\text{-SnO}_2$

Зразок	Селективність в мол. % при конверсії 100 %			
	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2 + \text{CO}_2$		$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{O}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	
	H_2	CO	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	CO_x
Вихідний	5	4	2	98
Після УЗО	46	0	23	77
Після МХО	12	25	31	69

Результати дослідження зразків після УЗО (рис. 4) показують, що в результаті обробки відбувається подрібнення великих кристалів гідроксиду кальцію і їх нанесення на поверхню дрібних кристалів оксиду титану. При цьому, як свідчать отримані дані, цей процес розвивається зі збільшенням часу обробки. При цьому дані РФА демонструють, що на рентгенограмі зразків після УЗО залишаються всі рефлекси вихідних сполук і ніяких нових рефлексів не з'являється. Отже, при УЗО суміші $\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{TiO}_2$ взаємо-

дії реагентів не відбувається, а лише спостерігається їх подрібнення з нанесенням одного компонента на іншій.

Водночас механохімічна обробка суміші $\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{TiO}_2$ протягом 4 год веде до суттєвої зміни морфології поверхні композиту (рис. 5). Як можна бачити, в результаті обробки з'являються нові за формою утворення, які мають вигляд подовжених призм. Наведене на рис. 5б СЕМ-зображення з високою роздільною здатністю показує, що ці призми мають у перетині менш як 100 нм, тоді як дані з меншою роздільною здатністю (рис. 5а) свідчать, що нанорозмірні призми групуються, утворюючи подібні до клубків структури. Аналіз методом ЕДРА фрагментів поверхні в різних місцях показує, що спостерігається близький до рівномірного розподіл елементів.

За даними РФА (рис. 6) можна дійти висновку, що після 4 год МХО починається формування титанату кальцію, а після 8 год обробки в рентгенограмі наявні рефлекси тільки цієї фази. Ці результати узгоджуються з даними, отриманими методом СЕМ, які засвідчують формування призматичних кристалів, що за своїм габітусом відрізняються від вихідних компонентів.

Отже, МХО суміші $\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{TiO}_2$ веде до хімічної реакції між цими сполуками і дозволяє досить легко отримати фазу титанату кальцію у вигляді нанорозмірних призм з питомою поверхнею $13 \text{ м}^2/\text{г}$.

Система Sn-Ti-O. Композити на основі TiO_2 і SnO_2 використовують при виготовленні сенсорів для визначення сірководню, аміаку, амінів та інших газів [15—17], як сенсори на вологість, а також як каталізatori. Досить широко досліджено властивості оксидів титану та олова як фотокаталізаторів деградації органічних сполук, у тому числі при забрудненні води барвниками.

Аналіз рентгенограм суміші $\text{TiO}_2/\text{SnO}_2$ (рис. 7) показує, що в результаті УЗО відбувається анізотропне руйнування оксидів, що приводить до зміни відносної інтенсивності рефлексів оксидів, а при МХО суміші основним процесом є хаотичне руйнування оксиду титану, яке зумовлює практично повне зникнення його рефлексів з рентгенограми.

Дані ТЕМ, наведені на рис. 8, практично підтверджують результати РФА: при УЗО відбувається різка зміна габітусу частинок та зменшення їх розміру з виникненням досить щільного контакту між частинками оксидів. Водночас МХО приводить до більш значного подрібнення оксидів, при цьому аморфні частинки покривають нанодисперсні кристалічні частинки оксиду олова.

Наведені в табл. 3 дані щодо каталітичних властивостей зразків $\text{TiO}_2\text{-SnO}_2$ свідчать, що зразок після УЗО має високу активність у процесі окиснення етанолу до водню, тоді як зразок після МХО, в якому присутній аморфізований оксид титану, демонструє істотно більшу активність у реакції прямого окиснення бензолу до фенолу молекулярним киснем.

Динаміка утворення молібдату цинку при УЗО суміші оксидів

Раніше нами було встановлено [18, 19], що сонохімічна обробка суміші оксидів цинку та молібдену протягом 2 год приводить до утворення фази α - ZnMoO_4 у вигляді нанорозмірних голкоподібних структур, які використовують як матеріали для СВЧ-детекторів, анодні матеріали літєвих батарей тощо. Традиційно цю сполуку отримують у так званих «вологих» синтезах, тому можливість її одержання шляхом МХО є дуже цікавим фактом, і ми дослідили динаміку формування цих наноструктур.

Результати дослідження методом ТЕМ перетворень у системі ZnO - MoO_3 при її УЗО наведено на рис. 9. Як можна бачити, протягом перших 20 хв обробки відбувається виключно руйнування частинок вихідних оксидів, при цьому для оксиду молібдену спостерігається анізотропне руйнування частинок, що пов'язано зі структурою оксиду, тоді як для оксиду цинку характерне хаотичне руйнування. Після 40 хв обробки починається формування голкоподібних частинок молібдату цинку, але при цьому процес не завер-

Рис. 9. Дані ТЕМ для зразків суміші MoO_3 - ZnO після УЗО протягом 10 хв (а), 20 хв (б), 40 хв (в) та 60 хв (г)

Рис. 10. Дані СЕМ для зразків суміші MoO_3 - ZnO після УЗО протягом 40 хв (а) та 60 хв (б)

Рис. 11. ТЕМ-зображення з різною роздільною здатністю зразка ZnO після УЗО протягом 1 год

Рис. 12. ТЕМ-зображення з різною роздільною здатністю зразка MoO_3 після УЗО протягом 1 год

шується, оскільки поряд з голкоподібними структурами спостерігаються кулеподібні частинки, які можуть бути аморфним оксидом цинку. Після 1 год УЗО, згідно з даними ТЕМ, процес формування молібдату цинку є практично завершеним. Ці результати підтверджують також дані РФА, які демонструють у зразках після 40 і 60 хв УЗО наявність рефлексів тільки фази $\alpha\text{-ZnMoO}_4$, що однак не виключає присутність рентгеноаморфного оксиду цинку.

Водночас результати дослідження зразків методом СЕМ (рис. 10) показують, що навіть після 1 год обробки на поверхні зразка спостерігаються аморфні утворення, хоча їх розміри та кількість значно зменшуються порівняно зі зразком після 40 хв УЗО. Отже, для одержання чистої фази молібдату цинку необхідно проводити УЗО протягом 2 год, як це було встановлено нами раніше [20].

З огляду на отримані нами дані цікаво було дослідити, що відбувається при УЗО індивідуальних оксидів молібдену та цинку. На рис. 11 наведено дані ТЕМ для оксиду цинку після УЗО.

Як можна бачити, УЗО оксиду цинку приводить до подрібнення його частинок, при цьому цей процес відбувається хаотично (рис. 11а), що узгоджується з даними, одержаними при УЗО суміші оксидів (див. вище). Дослідження цього зразка на зображеннях більшої роздільної здатності (рис. 11б) дозволяє оцінити міжплощинну відстань у цих частинках, яка дорівнює 0,9 нм, що значно більше, ніж у кристалічному оксиді цинку (0,53 нм). Про таке збільшення було зазначено в літературі [21] при дослідженні формування наночастинок оксиду та утворення їх гідроксидів, що не дивно з огляду на те, що УЗО проводять у водному середовищі.

У випадку оксиду молібдену УЗО веде до утворення аморфних частинок з розмірами, меншими за 5 нм, які здатні утворювати агрегати (рис. 12а), що добре видно на зображенні з більшою роздільною здатністю (рис. 12б).

Формування подібних частинок оксиду молібдену при обробці суміші оксидів може супроводжуватися впровадженням цих наночастинок в міжплощинний простір оксиду цинку, розширюючи його, та приводити до утворення молібдату цинку на основі структури оксиду цинку з подальшою їх деформацією з утворенням голкоподібних наночастинок молібдату цинку. Не виключено, що в разі наявності двох оксидів процес утворення молібдату цинку прискорюється, тобто каталізується одним з оксидів, що веде до досить швидкого утворення цієї фази.

Отже, проведені дослідження показали, що використання альтернативних методів синтезу, таких як механохімія та сонохімія, дозволяє як одержати нові нанорозмірні сполуки, так і синтезувати композити, що містять у своєму складі наночастинки вихідних оксидів. Синтезовані цими методами наноматеріали демонструють поліпшенні каталітичні властивості порівняно з матеріалами аналогічного складу, але синтезованими традиційними мето-

дами. При цьому використання як вихідних речовин оксидів чи гідроксидів металів замість солей дає змогу значно знизити навантаження на навколишнє середовище завдяки зменшенню викидів шкідливих речовин при їх синтезі, що дозволяє віднести ці альтернативні методи до «зеленої хімії».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Zazhigalov V.A., Wieczorek-Ciurowa K. *Mechanochemiczna aktywacja katalizatorow wanadowych*. Krakow, 2014. 454 p.
2. Balasz P. *Mechanochemistry in nanoscience and materials engineering*. Berlin, 2008. 413 p.
3. Avvakumov E.G., Senna M., Kosova N.V. *Soft mechanochemical synthesis: A basis for new chemical technologies*. Dordrecht, 2001. 216 p.
4. Santos-Beltrán M., Paraguay-Delgado F, Santos-Beltrán A., Fuentes L. Getting nanometric MoO_3 through chemical synthesis and high energy milling. *J. Alloys Compounds*. 2015. Vol. 648. P. 445—455.
5. Jeevanandam P., Diamant Y., Motiei M., Gedanken A. The effect of ultrasound irradiation on polycrystalline MoO_3 . *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2001. Vol. 3. P. 4107—4112.
6. Хайкина Е.Г. Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы. Улан-Удэ, 2014. 300 с.
7. Wieczorek-Ciurowa K., Litvin N., Zazhigalov V. Osobliwości mechanochemicznej aktywacji MoO_3 w odniesieniu do katalitycznego procesu przetwarzania bioetanolu. *Przemysł Chemiczny (Chemical Industry)*. 2011. № 7. P. 1404—1411.
8. Сивак М.В., Стрелецкий А.Н., Колбанев И.В. Леонов Е.Л., Дегтярев Е.А. Дефектная структура наноразмерного механически активированного MoO_3 . *Коллоидн. журн.* 2015. Т. 77, № 3. С. 355—363.
9. Khalyavka T.A., Tsyba N.N., Kamyshan S.V., Kapinus E.I. Photocatalytic activity and sorption properties of calcium-modified titanium dioxide. *Russian J. Phys. Chem. A*. 2015. Vol. 89, No. 1. P. 148—151.
10. Taglieri G., Daniele V., Macera L., Mondelli C. Nano $\text{Ca}(\text{OH})_2$ synthesis using a cost-effective and innovative method: reactivity study. *J. Am. Ceram. Soc.* 2017. Vol. 100, No. 12. P. 5766—5778.
11. Cavallaro G., Danilushkina A.A., Evtugyn V.G., Lazzara G., Milioto S., Parisi F., Rozhina E.V., Fakhrullin R.F. Halloysite nanotubes: controlled access and release by smart gates. *Nanomaterials*. 2017. Vol. 7, No. 8. P. 199—210.
12. Nuno M., Pesce G.L., Bowen C.R., Xenophontos P., Ball R.J. Environmental performance of nano-structured $\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{TiO}_2$ photocatalytic coatings for buildings. *Building and Environment*. 2015. Vol. 92. P. 734—742.
13. Suzaki Y., Ueda M., Ikeda M., Doi K., Terauchi S. Hydrothermal synthesis of bioactive titanium oxide- CaCO_3 films with aqueous $\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{KHCO}_3$ on pure Ti. *Resources Processing*. 2012. Vol. 59. P. 22—26.
14. Guerrero L.C., Garza-Cervantes J., Caballero-Hernández D., González-López R., Sepúlveda-Guzmán S., Cantú-Cárdenas E. Synthesis and characterization of calcium hydroxide obtained from agave bagasse and investigation of its antibacterial activity. *Rev. Int. Contam. Ambie.* 2017. Vol. 33, No. 2. P. 347—353.

15. Deshpande N.G., Gudage Y.G., Sharma R., Vyas J.C., Kim J. B., Lee Y.P. Studies on tin oxide-intercalated polyaniline nanocomposite for ammonia gas sensing applications. *Sensors and Actuators B*. 2009. Vol. 138, No. 1. P. 76—84.
16. Pawar S.G., Patil S.L., Chougule M.A., Raut B.T., Pawar S.A., Patil V.B., Fabrication of polyaniline/TiO₂ nanocomposite ammonia vapor sensor. *Sensors & Transducers Journal*. 2011. Vol. 125, No. 2. P. 107—114.
17. Huyen D.N., Tung N.T., Thien N D., Thanh L.H. Effect of TiO₂ on the gas sensing features of TiO₂/PANi nanocomposites. *Sensors*. 2011. Vol. 11. P. 1924—1931.
18. Sachuk O., Kopachevskaya N., Kuznetsova L., Zazhigalov V., Starchevskyy V. Influence of ultrasonic treatment on the properties of ZnO-MoO₃ oxide system. *Chem. Chem. Techn.* 2017. Vol. 11, No. 2. P. 152—157.
19. Зажигалов В.А., Сачук Е.В., Копачевская Н.С., Старчевский В.Л., Савлович З. Влияние ультразвуковой обработки на формирование наноразмерных структур в системе ZnO-MoO₃. *Теор. эксперим. химия*. 2017. Т. 53, № 1. С. 51—57.
20. Пат. України № 117264. Сачук О.В., Старчевський В.Л., Зажигалов В.О. Сонохімічний спосіб одержання нанорозмірної фази α-ZnMoO₄. Опуб. 26.06.2017.
21. Петрова Е.В., Дресвянников А.Ф., Цыганова М.А., Гревцев В.А., Губайдулина А.М., Ильичева О.М. Наноразмерные частицы гидроксидов и оксидов цинка, полученных различными способами. *Вестн. Казанск. Технол. Универ.* 2009. № 4. С. 26—34.